


・標準断面構成（ブロック舗装系）

	区分		呼称	断面構成
歩道部	一般歩道		2－4号工	 インターロッキンングブロック等 6ｃｍ （ｔ—60）透水性はｔ80 砂 3ｃｍ 透水シート(透水ブロック時) 粒度調整砕石 10ｃｍ 砂（透水ブロック時） 5ｃｍ
	切下げ部	車重4ｔ未満	2－5号工	 インターロッキングブロック等 （ｔ—80） 8ｃｍ 砂 3ｃｍ 透水シート(透水ブロック時) 粒度調整砕石 15ｃｍ 砂（透水ブロック時） 5ｃｍ
		車重4ｔ以上	2－6号工	 インターロッキングブロック等 （ｔ—80） 8ｃｍ 砂 3ｃｍ コンクリート 10ｃｍ (21-12-20ＢＢ) 粒度調整砕石 15ｃｍ

※すべり抵抗値（BPN値）は、車道では６０以上、歩道では４０以上とする。